

## 凍害を受けた路肩の補修

- (1) 施工日時：2006年5月
- (2) 外気温度：約30℃
- (3) 使用材料：バーチメンド 40缶（現在のペイブメントVR）
- (4) 施工状況：道路路肩のコンクリート表面が凍害により損傷を受けて凸凹になった箇所の補修。コンクリート表面に付着している自動車オイルや泥とコンクリート表層部の脆弱部を除去するため、90℃程度の熱湯を使用したハイウォッシャーで洗浄した後、バーチメンドを2～3mm厚で塗り補修した。



補修前



損傷部



熱湯による高圧洗浄



洗浄後



バーチメンドを2～3mm厚で塗付け



プレキャスト部の欠損箇所も補修